

C/Cコンポジット：代表特性表

グレード名	フィラメント/ 形状	かさ密度 g/cm ³	曲げ強度 (//) MPa	引張り強度 (//) MPa	熱膨張係数 (//) x10 ⁻⁶ /°C	固有抵抗 (//) μΩm	熱伝導率 (⊥) W/mK
CC26NF	6K/円筒	1.4	100	100	0.8	28	2.6
CC28NF	6K/平板	1.48	140	100	0.8	26	2.8
CC28MF	12K/平板	1.46	150	200	0.7	25	2.9